

TECLIT® Alutape

Versterkte aluminium tape



Productomschrijving

De versterkte aluminium tape ROCKWOOL TECLIT Alutape is speciaal bedoeld voor het aftapen van naden van aanliggende TECLIT isolatie die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Dankzij de versterking met glasvezel en de krachtige kleefstrook van polyacrylaat is deze tape uiterst bestand tegen scheuren en hoge temperaturen. TECLIT Alutape is erg slijtbestendig en de kleefkracht neemt met de tijd toe. Daarom is deze tape bijzonder geschikt voor het afdichten van naden van aanliggende isolatie van het TECLIT-isolatiesysteem.

Toepassing

Aftapen van naden van aanliggend isolatiemateriaal met aluminiumbuitenlaag, vooral dan voor koude-isolatie in het TECLIT-systeem: TECLIT PS 200 en TECLIT LM 200. Ook te gebruiken voor alle isolatiewerken met producten met aluminiumbuitenlaag zoals ROCKWOOL 133, ROCKWOOL Klimarock, ROCKWOOL 810, Conlit 150 U, Conlit Steelprotect Board, Conlit PS EIS 60, 90, 120 en Conlit Ductrock. Tijdens de verwerking moet de temperatuur tussen +5 °C en +40 °C liggen.

TECLIT® Alutape

Versterkte aluminium tape

Productvoordelen

- Zeer hittebestendig;
- Hoge kleefkracht;
- Slijtbestendig.

Assortiment

Breedte (mm)	Lengte (m)	Rollen / verpakking
50	50	24
75	50	16
100	50	12

Technische informatie

	Symbol	Waarde	Norm
Dikte		0,13 +/- 0,03	EN 1942*
Kleefkracht		≥ 6 N/cm	EN 1939*
Temperatuurbestendigheid langdurig		-40 °C tot +80 °C	
Verwerkingstemperatuur		+5 °C tot +40 °C	
Waterdampdiffusieweerstand	μ	≥ 10.000	EN 13469

* Volgens de actuele EN.

Technische specificaties op datum van productie.



Services

Technisch advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals energie-efficiëntie, brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.

rockwool.nl/technischadvies · rockwool.be/contact

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T 0475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium
T 02 715 68 05
F 02 715 68 76
E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.