

# Dachrock 60

Plăci rigide de vată bazaltică hidrofobizate în masă.

## Domeniu de aplicare

Panourile Dachrock 60 se utilizează pentru izolarea termică, protecția fonică și protecția la foc a acoperișurilor tip terasă, circulabile sau necirculabile. Se montează pe structură cu dibluri metalice, ancore mecanice, bitum sau adeziv poliuretanic; se pot acoperi cu membrana de hidroizolație, pietriș sau dale. Plăcile suportă încărcări mecanice.

Plăcile Dachrock 60 în format mare (marcate GF - grand format) sunt livrate pe paleți ambalați în folie de polietilenă marcată cu numele producătorului. Pe eticheta produsului sunt menționate caracteristicile principale.



## Proprietățile vatei bazaltice ROCKWOOL

- Termodolare, protecție la foc, protecție împotriva propagării flăcărilor, protecție fonică.
- Panouri hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile dimensional; rezistente la mediu alcalin.
- Produse minerale, rezistente la acțiunea dăunătorilor, nu dăunează sănătății

### Dimensiuni, gamă de produse și ambalare

Grosime (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Lungime x lățime (mm)	2000 x 1200															
m <sup>2</sup> / palet	57.60	48.00	40,80	36.00	31,20	28.80	26,40	24.00	21.60	19.20	19.20	16.80	16.80	16.80	14,40	14,40

### Rezistență termică R<sub>D</sub>

Grosime (mm)	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	1.25	1.50	1,75	2.05	2,30	2,55	2,80	3.05	3,30	3,55	3,85	4,10	4,35	4,60	4,85	5,10

## Parametri tehnici

Proprietate	Simbol	Valoare	U.M.	Standard
Reacția la foc	-	A1	-	EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat	$\lambda_D$	0,039	W/(m·K)	EN 12667
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor	$\mu$	1	(-)	EN 13162
Încărcare punctuală	F <sub>p</sub>	500	N	EN 12430
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10%	$\sigma_{10}$	60	kPa	EN 826
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe	$\sigma_{mt}$	10	kPa	EN 1607
Căldură specifică	c <sub>p</sub>	1030	J/(kg·K)	EN 12524
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată)	W <sub>p</sub>	≤ 1	kg/m <sup>2</sup>	EN 1609
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată)	W <sub>lp</sub>	≤ 3	kg/m <sup>2</sup>	EN 12087
Punct de topire	t <sub>t</sub>	>1000	°C	DIN 4102
Certificări tehnice - marcaj CE		1020 - CPR - 010041766		
Declarație de performanță		CPR-DoP-PLO-007		
Sistem de management al calității		EN ISO 9001: 2015 Certificat nr: 00.12.1901 EUROCERT Grecia		
Sistem de management al mediului		EN ISO 14001: 2015 Certificat nr: 00.02.1223 EUROCERT Grecia		
Sistem de management al sănătății și securității în muncă		ISO 45001: 2018 Certificat nr: 00.05.0232 EUROCERT Grecia		
Cod unic de identificare		MW-EN 13162 T5-CS(10)60-PL(5)500-TR10-DS(70,-)-DS(70,90)-MU1-WS-WL(p)		

## ROCKWOOL România Srl

Șos. București Ploiești Nr 1A, Clădirea C, Etaj 1, 013681, Sector 1, București, România tel: + 40 212 334 440  
www.rockwool.ro