

<b>POPIS VÝROBKU</b>	Nehořlavé rohože s kolmou orientací vláken z kamenné vlny. Lamely jsou na jedné straně opatřené polepem hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou. Kolmá orientace vláken výrazně zlepšuje mechanické vlastnosti rohože, které jsou odolné a pružné.														
<b>KÓD VÝROBKU</b>	MW-EN 14303-T4-ST(+)-250-WS1-MV2														
<b>NORMA</b>	EN 14303:2009														
<b>OBLAST POUŽITÍ</b>	LAROCK 65 ALS je součástí systému PYROROCK EI 30S a EI 45 pro protipožární ochranu kruhového vzduchotechnického potrubí. SYSTÉM PYROROCK EI 45-S s rohoží LAROCK 65 ALS v tl. 40 mm: Klasifikace požární odolnosti: E 60 (ho o→i) S / EI 45 (ho o→i) S E 60 (ve o→i) S / EI 45 (ve o→i) S														
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	Součinitel tepelné vodivosti <table border="1"><thead><tr><th>Teplota [°C]</th><th>10</th><th>50</th><th>100</th><th>150</th><th>200</th><th>250</th></tr></thead><tbody><tr><td><math>\lambda</math> [W/mK]</td><td>–</td><td>0,044</td><td>0,056</td><td>0,069</td><td>0,088</td><td>0,108</td></tr></tbody></table> Třída reakce na oheň A1 Nejvyšší provozní teplota 250 °C * * Teplota na vnější straně (na hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.	Teplota [°C]	10	50	100	150	200	250	$\lambda$ [W/mK]	–	0,044	0,056	0,069	0,088	0,108
Teplota [°C]	10	50	100	150	200	250									
$\lambda$ [W/mK]	–	0,044	0,056	0,069	0,088	0,108									
<b>BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>	Rohože LAROCK 65 ALS jsou balené do polyetylenové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Jsou dodávány po ucelených paletách o rozměrech 1 200 × 1 000 × 2 600 mm. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují v jedné vrstvě, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobců a cen. Rozbalené palety musí být skladovány v uzavřeném a suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.														

délka	šířka	tloušťka	počet m <sup>2</sup> v roli	počet m <sup>2</sup> na paletě	počet rolí na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[ks]
5 000	1 000	40	5	60	12

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému mu vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.