

Teclit® Flextape Cinta de sellado

Teclit® Alutape Cinta de aluminio



Dimensions

Quantité par boîte ou unité d'emballage

	Largeur (mm)	Longueur (m)	Rouleaux / boîte
Teclit Flextape	50	20	1
	75	20	1
	100	20	1
	150	20	1
Teclit Alutape	50	100	24
	75	100	16
	100	100	12

Application

Bande adhésive **Teclit Flextape**, conçu pour l'étanchéité des joints et des passages de tuyaux des installations de réfrigération isolées avec le système Teclit. Aux endroits où les suspensions, les brides, les pompes, etc., de tuyauterie traversent l'isolation Teclit PS 200 et Teclit LM 200 la feuille d'aluminium doit être scellée avec de la bande Teclit Flextape.

Lors de l'application de la bande, la température doit osciller entre 0 °C et + 35 °C.

Aluminium bande **Teclit Alutape** pour sceller des joints dans des produits d'isolation avec revêtement en aluminium, utilisé pour l'isolation d'installations de réfrigération isolées avec le système Teclit: Teclit PS 200 y Teclit LM 200.

Lors de l'application de la bande, la température doit osciller entre 10 °C et + 25 °C.

Spécifications techniques

	Symbole		Description / Valeur		Unité		Standard	
	Teclit Flextape	Teclit Alutape	Teclit Flextape	Teclit Alutape	Teclit Flextape	Teclit Alutape	Teclit Flextape	Teclit Alutape
Épaisseur			1,1	0,13 +/-0,03			EN 1849-2	EN 1942*
Force adhésive			5	≥6	N/cm	N/cm		EN 1939*
Résistance thermique à long terme			De -20 a +80	De -40 a +130	°C	°C		
Température d'application			De -10 a +35	De +10 a +25	°C	°C		
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ	μ	≥10 000	≥10 000			EN 1931	EN 13469

*Norme EN en vigueur

avr.-22

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
 Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121
 31380 Caparrosa, Navarra, Spain
 T (+34)902 430 430
www.rockwool.es