

# REDArt® Imprimación para Silicato



Couche d'impression pour enduit de finition Silicate.

REDArt Imprimación para Silicato est un régulateur de fond prêt à l'emploi, à fort pouvoir couvrant, qui contient des particules fines de quartz.

## Application

À appliquer sur la couche de fond, avant d'appliquer enduit de finition REDArt Acabado Silicato.

## Caractéristiques techniques

Base	Silicate de potassium et résines acryliques en dispersion aqueuse
Densité	Env. 1,60 kg/dm <sup>3</sup>
Temps de séchage	Env. 24 heures
Consommation	Env. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
Température du support et de l'atmosphère	De +5°C à +30°C

## Avantages

- Excellente capacité d'adhérence et de revêtement.
- Très résistant aux alcalis
- Fournit une adhésion optimale de l'enduit de finition

## Instructions d'application

### Préparation du support

La base doit être homogène, de structure saine, sèche et débarrassée de toutes impuretés qui pourrait compromettre son adhérence (poussière, chaux, restes de couches de peinture, etc.)

### Application du produit

- La couche de REDArt Imprimación para Silicato doit être d'une couleur proche de celle de l'enduit de finition
- Avant d'application veillez à mélanger.
- Appliquer à l'aide d'un rouleau, d'une machine ou d'une brosse, sur une surface complètement sèche.
- Ne pas appliquer l'enduit en cas d'une forte exposition au soleil, de temps de pluie ou d'humidité excessive.
- Laisser la couche d'impression sécher pendant au moins 24 heures avant d'appliquer l'enduit de finition.

avr.-22

**ROCKWOOL Peninsular S.A.U.**

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.

31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34)902 430 430

[www.rockwool.es](http://www.rockwool.es)

### Stockage

Conserver le produit en emballage original fermé, à l'abri de gel et des intempéries à une température comprise entre +5°C et +25°C. Délai pratique d'utilisation 24 mois.

### Emballage

Seau plastique de 16 kg

### Précautions d'utilisation

Le produit est fortement alcalin. Par conséquent, il peut causer des dommages irréversibles des menuiseries en métal, bois, en verre et PVC. Éviter tout contact avec la peau et se protéger les yeux en manipulant le produit. Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

### Documents Réglementaires

- ETE 16/0270
- CPR-DoP-LAT-303 disponible sur <https://www.rockwoolgroup.com/dop>

### Remarques

Ces informations regroupent les instructions de base relatives à l'application du produit et ne dégagent pas l'utilisateur de ses responsabilités en matière de bonnes pratiques de construction, d'isolation thermique et de réglementations d'hygiène et de sécurité du travail. ROCKWOOL garantit la qualité du produit, mais n'est pas responsable des méthodes d'utilisation ni des conditions dans lesquelles il est appliqué. L'ensemble des données techniques sont mesurées dans les conditions moyennes suivantes : température de l'air : + 20°C ; humidité : 60%. Le temps de séchage varie en fonction des conditions climatiques

avr.-22

**ROCKWOOL Peninsular S.A.U.**  
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.  
31380 Caparrosa, Navarra, Spain  
T (+34)902 430 430  
[www.rockwool.es](http://www.rockwool.es)