

Multirock

Suha gradnja i potkrovlje



OPIS PROIZVODA

Višenamjenske ploče kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju.

PRIMJENA

ROCKWOOL Multirock preporučuje se za primjenu u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim stropovima i oblozi zidova kod izolacije zidova sa unutrašnje strane. Multirock se isporučuje u "Slim pack" pakiranju. "Slim pack" je tehnologija komprimiranja kojom se povećava količina ploča u paketu.

SVOJSTVA

- negoriv materijal - reakcije na požar A1
- zvučno izolacijska svojstva
- odlična toplinsko izolacijska svojstva - mala vrijednost toplinske provodljivosti (λ)
- paropropusnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska neutralnost

DIMENZIJE PROIZVODA I PODACI O PAKIRANJU

Debljina (mm)	40	50	60	80	100	120	140	150	160	200
Dužina x širina (mm)	1200 X 600									
m ² / pakiranje	12,96	10,80	8,64	7,20	5,76	4,32	3,60	3,60	3,60	2,88
m ² / paleta	207,36	172,80	138,24	115,20	92,16	69,12	57,60	57,60	57,60	46,08

Proizvodi se isporučuju na drvenim paletama dimenzija 1200 x 1200 x (najviše 2520 mm), zaštićeni PE folijom.

TEHNIČKI PARAMETRI

Svojstvo	Simbol	Vrijednost	Norma
Reakcija na požar	-	A1	HRN EN 13501-1
Deklarirana toplinska provodljivost	λ_D	0,037 W/[mK]	HRN EN 12667
Tolerancija debljine	T2	- 5 mm / + 15 mm	HRN EN 823
Kratkotrajna vodoupojnost	WS	≤ 1 kg/m ²	HRN EN 1609
Dugotrajna vodoupojnost	WL(P)	≤ 3 kg/m ²	HRN EN 12087
Paropropusnost	MU 1	$\mu = 1$	HRN EN 12086
Gustoća	ρ	30 kg/m ³	HRN EN 1602
Otpor strujanju zraka	AF ₆	$r \geq 6$ kPa·s/m ²	HRN EN ISO 9053
Talište	T _i	> 1000°C	HRN DIN 4102
debljina			
Ključ za obilježavanje	40-200 mm	MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1-AFr6*	
Izjava o svojstvima (DoP)	40-200 mm	CPR-DoP-ADR-020	

*MW - mineralna vuna; EN - europska norma; Ti - tolerancija debljine; WS – kratkotrajna vodoupojnost; WL(P) - dugotrajna vodoupojnost; MU1 – difuzija vodene pare (paropropusnost); A_{Fr} - otpor strujanju zraka

DEBLJINA i R_D

Debljina (mm)	40	50	60	80	100	120	140	150	160	200
Toplinski otpor R _D [m ² K/W]	1,05	1,35	1,60	2,15	2,70	3,20	3,75	4,05	4,30	5,40

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Sjedište i proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci
HR – 52333 Potpićan
Ured prodaje, Radnička cesta 80, HR - 10000 Zagreb
Tel +385 1 6197 600, Fax +385 1 6052 151
www.rockwool.hr

Sve informacije u ovom tehničkom listu odnose se na svojstva proizvoda mjerodavna u vrijeme tiskanja tehničkog lista. Molimo Vas da od svog dobavljača uvijek zatražite najnovije izdanje tehničkog lista, budući da kontinuirano radimo na razvoju proizvoda.